



- ✓ ROULEAU EN LAINE DE VERRE SEMI-RIGIDE REVÊTU D'UN SURFAÇAGE KRAFT QUADRILLÉ 100 X 100 MM SUR UNE FACE

Bon à savoir : une isolation des combles aménagés en une couche est possible, pour une grande productivité chantier !



Caractéristiques

	CODE	NIVEAU	UNITÉ
Conductivité thermique	λ_D	0,032	W/(m.K)
Tolérance d'épaisseur	d	T3	
Réaction au feu	Euroclasse	F	
Absorption d'eau à court terme	WS	< 1	kg/m ² en 24 h
Résistance à l'écoulement de l'air	AFr	15	kPa.s/m ²

Référence & conditionnement

	RÉF.	R _D	EP.	LON.	LARG.	COND.	DISPO.	
	Isover	m ² .K/W	mm	m	m	rix/pal	m ² /pal	
Max	66181	6,25	200	2,20	1,20	24	63,36	A

Isoconfort 32 revêtu kraft

Le rouleau de laine de verre au **rapport performance/épaisseur imbattable**

PERMET DE BÉNÉFICIER DES AIDES FINANCIÈRES EN UNE SEULE COUCHE DE 200 MM : R = 6,25 m².K/W

- › Optimisation de l'espace en combles
- › Productivité chantier grâce à la mise en œuvre en une seule couche
- › Confort thermique en hiver comme en été

SEMI-RIGIDITÉ ET TENUE MÉCANIQUE

- › Manipulation aisée par une seule personne grâce à la semi-rigidité du rouleau

CONFORT DE POSE GRÂCE AU SURFAÇAGE KRAFT

- › Prise de mesures et découpe simplifiées par le quadrillage sur le revêtement kraft
- › Rouleau fortement comprimé pour faciliter la manutention

Isolant thermique certifié :

13/018/808

Déclaration des performances (DoP) : 0001-10

Avis Technique :

DTA n° 20/14-335_V1 Vario*/Vario* Xtra et Stopvap/Stopvap90 application toiture



Aides financières :

Trois niveaux permettent d'accéder à des aides financières et fiscales, plus de détails p. 11

Niveau 1
Pour atteindre les niveaux 2 et 3, poser une 2^e couche entre chevrons

Mix & Max Grenelle :

Produit de la gamme **Max Grenelle**

Disponibilité :

A, produit disponible sur stock.

Forme de conditionnement :

Les rouleaux sont comprimés, roulés puis conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolées.



COMBLES AMÉNAGÉS