

ARMSTRONG FINE FISSURED

- Armstrong FINE FISSURED offre une surface non-directionnelle et propose une solution pertinente pour une absorption acoustique de Classe C
- Bonne absorption acoustique (0.60(H) α_w)
- Bonne réflexion de la lumière (85%)
- Idéal pour les salles de réunion, espaces de circulation et d'attente



ARMSTRONG FINE FISSURED

Détails de bord		Board 	Tegular 24 	Tegular 15 														
Épaisseur (mm)		15 - 19	15 - 19	15														
Dimensions (mm)		600 x 600 1200 x 600	600 x 600	600 x 600														
Système		Apparent et démontable - Système C Apparent - Lisse plate, démontable - Système I.3 Apparent - Couloir, démontable - Système F.3																
Poids		3.8 - 5.0 kg / m ²																
Couleur		Blanc																
Absorption acoustique		<p>EN ISO 354 $\alpha_w = \mathbf{0.60(H)}$ en accord avec EN ISO 11654 - Classe C</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fréquence f (Hz)</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>α_p</td> <td>0.40</td> <td>0.40</td> <td>0.55</td> <td>0.75</td> <td>0.75</td> <td>0.75</td> </tr> </tbody> </table> <p>NRC = 0.60 en accord avec ASTM C 423</p>			Fréquence f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.40	0.40	0.55	0.75	0.75	0.75
Fréquence f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000												
α_p	0.40	0.40	0.55	0.75	0.75	0.75												
Atténuation latérale		<p>EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = \mathbf{32 dB}$ (15mm) en accord avec EN ISO 717-1 $D_{n,f,w} = \mathbf{38 dB}$ (19mm) en accord avec EN ISO 717-1</p>																
Réaction au feu		Euroclasse A2-s1, d0 en accord avec EN 13501-1 RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) en accord avec FZ 123																
Réflexion de la lumière		85%																
Conductivité thermique		$\lambda = \mathbf{0.060 W/m K}$ en accord avec EN 12667																
Résistance à l'humidité		95% RH																
Qualité de l'air		 A+	 E1															
Entretien																		
Durabilité		 EN ISO 14021	 EC 1272/2008 Annex G	 BLAUER ENGEL Umweltzeichen														
		43 - 48%																

La disponibilité des produits peut varier selon les pays. Merci de nous contacter pour plus d'informations.
Pour plus d'informations et nos mentions légales, merci de vous rendre sur notre site internet.