

GR 32 revêtu kraft

L'incontournable GR 32 en panneau

SOUPLE ET RIGIDE À LA FOIS

- ▶ Le panneau tient debout tout seul grâce à son excellente tenue mécanique, pour une manipulation aisée par une seule personne
- ▶ La laine souple reprend parfaitement son épaisseur après ouverture, pour assurer un bon calfeutrement entre le mur et le parement, du sol au plafond ! Elle évite les ponts thermiques
- ▶ Le panneau s'adapte à tous les murs, même aux plus irréguliers
- ▶ Les prises de mesures et découpes sont facilitées grâce au quadrillage sur le revêtement kraft

PERFORMANCES THERMIQUES ET ACOUSTIQUES DE HAUT NIVEAU

- ▶ Une conductivité thermique de 0,032 W/(m.K)
- ▶ Performances acoustiques garanties : gain de 12 à 26 dB par rapport à la paroi non isolée dans le cadre d'une mise en œuvre avec le système OPTIMA

RÉSISTANCE AU FEU : REI 30 ET 60

- ▶ Compatible sur murs support brique en collectif jusqu'à R+3



✓ PANNEAU EN LAINE DE VERRE REVÊTU D'UN SURFAÇAGE KRAFT QUADRILLÉ 100 x 100 MM SUR UNE FACE

Bon à savoir : compatible avec les systèmes OPTIMA et Optimax Habito®.



Caractéristiques

| | CODE | NIVEAU | UNITÉ |
|------------------------------------|-------------|--------|---------------------------|
| Conductivité thermique | λ_D | 0,032 | W/(m.K) |
| Tolérance d'épaisseur | d | T3 | |
| Réaction au feu | Euroclasse | F | |
| Absorption d'eau à court terme | WS | < 1 | kg/m ² en 24 h |
| Résistance à l'écoulement de l'air | AFr | 15 | kPa.s/m ² |

Isolant thermique certifié :

02/018/100

Déclaration des performances (DoP) :

0001-13

Avis Technique :

9/11-946_V2



Références & conditionnement

| | RÉF. | R _D | EP. | LON. | LARG. | COND. | | DISPO. | | |
|------------|--------|---------------------|-----|------|-------|-------------|--------------|-------------------------|----------------------|---|
| | Isover | m ² .K/W | mm | m | m | pnx/ paquet | paquets/ pal | m ² / paquet | m ² / pal | |
| Max | 67161 | 5,60 | 180 | 1,35 | 0,60 | 3 | 20 | 2,43 | 48,60 | A |
| Max | 85468 | 5,00 | 160 | 1,35 | 0,60 | 5 | 16 | 4,05 | 64,80 | A |
| Max | 85467 | 4,35 | 140 | 1,35 | 0,60 | 5 | 16 | 4,05 | 64,80 | A |
| Max | 85466 | 3,75 | 120 | 1,35 | 0,60 | 5 | 20 | 4,05 | 81,00 | A |
| Mix | 73515 | 3,15 | 100 | 1,35 | 0,60 | 8 | 16 | 6,48 | 103,68 | A |
| | 71719 | 2,65 | 85 | 1,35 | 0,60 | 9 | 16 | 7,29 | 116,64 | A |
| | 73516 | 2,35 | 75 | 1,35 | 0,60 | 10 | 16 | 8,10 | 129,60 | A |
| | 71715 | 1,85 | 60 | 1,35 | 0,60 | 12 | 16 | 9,72 | 155,52 | B |
| | 66021 | 1,40 | 45 | 1,35 | 0,60 | 15 | 20 | 12,15 | 243,00 | A |

Aides financières :

Trois niveaux permettent d'accéder à des aides financières et fiscales, plus de détails p. 11

Niveau 3
Niveau 2
Niveau 1

Mix & Max Grenelle :

Produit de la gamme **Max Grenelle**
Produit de la gamme **Mix Grenelle**

Disponibilité :

A, produit disponible sur stock.
B, produit disponible sur fabrication.

Forme de conditionnement :

Les panneaux sont comprimés puis conditionnés en colis sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolées.



MURS PAR L'INTÉRIEUR